

**Группа «ЛУКОЙЛ»
ООО «СТАВРОЛЕН»**

**ПОЛИПРОПИЛЕН
МАРКИ PPG1035-08**
ТУ 2211-008-50236110-2006 с изм. 1-2

Способ получения: газофазная полимеризация пропилена.

Область применения: изготовление моноволокон, эластичной ленты, ковровой основы.

Технические требования

| № п/п | Наименование показателя | Норма | Метод анализа |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 1 | Показатель текучести расплава, г/10 мин | 3,0-4,0 | ГОСТ 11645 |
| 2 | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | ± 10 | ГОСТ 26996 |
| 3 | Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 32 | ГОСТ 11262 |
| 4 | Относительное удлинение при пределе текучести, %, не менее | 7 | ГОСТ 11262 |
| 5 | Массовая доля летучих, %, не более | 0,09 | ГОСТ 26996 |

Упаковка. Полипропилен, упакованный в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки весом по 25 кг, транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом.

Гарантии изготовителя:

- соответствие продукции требованиям ТУ 2211-008-50236110-2006;
- гарантийный срок хранения -3 года со дня изготовления.