

**Группа «ЛУКОЙЛ»  
ООО «СТАВРОЛЕН»**

---

---

**ПОЛИПРОПИЛЕН  
МАРКИ PPG1120-16  
ТУ 2211-008-50236110-2006 с изм. 1-2**

**Способ получения:** газофазная полимеризация пропилена.

**Область применения:** изготовление прозрачных изделий общего назначения методом литья под давлением.

**Технические требования**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Норма</b>	<b>Метод анализа</b>
1	Показатель текучести расплава, г/10 мин	10,2-13,8	ГОСТ 11645
2	Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более	± 10	ГОСТ 26996
3	Массовая доля летучих, %, не более	0,09	ГОСТ 26996
4	Массовая доля изотактической фракции, %, не менее	97	ГОСТ 26996
5	Предел текучести при растяжении, МПа, не менее	не нормируется	ГОСТ 11262
6	Относительное удлинение при пределе текучести, %, не менее	не нормируется	ГОСТ 11262

**Упаковка.** Полипропилен, упакованный в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки весом по 25 кг, транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом.

**Гарантии изготовителя:**

- соответствие продукции требованиям ТУ 2211-008-50236110-2006;
- гарантийный срок хранения -3 года со дня изготовления.